

## LLAK IZOLUES

Për izolimin termik dhe stabilitet të thurjes së avolzhuar



### LLAK IZOLUES PËR THARJE NË AJËR



KODI	LV077	LV350
Pesha (neto gr)	770	3500
Temp. tharjes (°C)	20-25	
Koha e tharjes (min)	30-60	
Viskoziteti (sn)	45	
Pika e thyerjes (°C)	130	

KODI	LB085
Pesha (neto gr)	850
Temp. tharjes (°C)	20-25
Koha e tharjes (min)	30-240
Viskoziteti (sn)	60
Pika e thyerjes (°C)	155



### BOJË DHE SPRAJ I KUQ PËR IZOLIM TERMIK DHE NDAJ LAGËSHTIRËS



LI003	
KODI	
Pesha (neto gr)	875
Temp. tharjes (°C)	20-25
Koha e tharjes (min)	120-240
Viskoziteti (sn)	320
Pika e thyerjes (°C)	180

KODI	LI004
Pesha (ML)	400
Temp. tharjes (°C)	20-25
Koha e tharjes (min)	10-15
Viskoziteti (sn)	3
Pika e thyerjes (°C)	155



### LLAK ME 2 KOMPONENT, REZIN PËR MBUSHJE DHE STABILITET



KODI	LI005
Pesha (neto gr)	1000
Temp. tharjes (°C)	20-25
Koha e tharjes (min)	30-60 min
Viskoziteti (sn)	40X
Pika e thyerjes (°C)	150

KODI	LI006
Pesha (neto gr)	1000
Temp. tharjes (°C)	70
Koha e tharjes (min)	90-200
Viskoziteti (mPas)	950
Pika e thyerjes (°C)	130

